

Multi-Form					
	Deska	Wymiary	Krawędź	Powierzchnia	Zamek
		228,6x1219,2x5 mm (4+1 mm IXPE)	Micro Bevel	EIR	i4F
		Warstwa ściernalna	Waga	Pakowanie	
		0,55 mm	~7,140 kg/m ²	Opakowanie: 8 szt / 2,23 m ² Paleta: 48 paczek / 107,04 m ² / ~885 kg	
		Gwarancja			
		Użytek domowy: 30 lat Użytek komercyjny: 10 lat			

Klasyfikacja			
	Klasa do użytku komercyjnego	EN ISO 24346	Klasa 34
	Klasa reakcji na ogień	EN 13501-1 / EN 9239-1:2010	Bfl-s1
	Odporność na poślizg	EN 13893	DS
	Odporność na poślizg	DIN 51130	R9
	Odporność na ścieranie	EN 13329 Annex E	≥ 4000 cykli
	Odporność na światło	EN ISO 105-B02	6-7
	Odporność na plamy	EN 438-2	Grupy 1-3; Stopień 5
	Emisja formaldehydów	EN 717-1	E1
	Pentachlorophenol (PCP)	CP 491510-01	bez PCP
	Przewodność cieplna	EN 12664:2001	0,0177 (m ² K)/W
	Pozostałość wgniecenia	ISO 24343-1:2007(R2015)	0,05 mm
	i4F		Prosta i szybka instalacja
	Odporność na ruch krzesel na kółkach	EN 4918	Bez zmian
	IS izolacja dźwięku	ISO 717-2	ΔLw=19 dB
	Stabilność wymiarowa pod wpływem temperatury	ISO 23999	<=0,15%
	Ocena zdolności do elektryzacji	EN 1815	<=2KV
	Ogrzewanie podłogowe		Max. 29°C

